

53

558/—

Б96

Министерство просвещения УССР

Киевский государственный педагогический  
институт им. А. М. Горького

А. Г. БЫЧКОВ

На правах рукописи

ПОЛУЧЕНИЕ И КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТРОЙНОГО ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО  
СОЕДИНЕНИЯ  $\text{GaSiP}_2$

/О.І.049 - физика полупроводников и диэлектриков/

/Диссертация написана на русском языке/

А в т о р е ф е р а т  
диссертации на соискание ученой степени  
кандидата физико-математических наук

Киев - 1971

НБ НПУ  
імені М.П. Драгоманова



100310765

Министерство просвещения УССР

Киевский государственный педагогический  
институт им. А. М. Горького

53  
Быч

А. Г. БЫЧКОВ

На правах рукописи

ПОЛУЧЕНИЕ И КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТРОЙНОГО ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО  
СОЕДИНЕНИЯ  $\text{GaSiP}_2$

558  
/ОГ.049 - физика полупроводников и диэлектриков/

/Диссертация написана на русском языке/

А в т о р е ф е р а т  
диссертации на соискание ученой степени  
кандидата физико-математических наук

Киев - 1971

Работа выполнена в Киевском государственном педагогическом институте им. А. М. Горького и Ленинградском ордена Ленина физико-техническом институте им. А. Ф. Иоффе АН СССР.

Научные руководители:

доктор химических наук, профессор Н. А. ГОРЮНОВА,  
кандидат физико-математических наук, доцент И. И. ТЫЧИНА.

Официальные оппоненты:

доктор физико-математических наук, профессор,  
лауреат Ленинской премии Д. Н. НАСЛЕДОВ,  
кандидат физико-математических наук,  
старший научный сотрудник В. В. РЫБАЛКА.

Ведущее предприятие -

Кишиневский государственный университет.

Автореферат разослан "2" декабря 1971 г.

Защита диссертации состоится "12" января 1972 г.  
на заседании Ученого совета физико-математического факультета  
Киевского государственного педагогического института  
им. А. М. Горького /252650, Киев-30, ГСП, ул. Пирогова, 9/  
ауд. 231.

С диссертацией можно ознакомиться в фундаментальной  
библиотеке института.

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА

*I. m*

/И. И. ТЫЧИНА/

В последнее время интерес к тройным полупроводниковым соединениям типа  $A^2B^4C_2^5$  - изоэлектронным аналогам  $A^3B^5$  значительно возрос. Ведущая роль в исследовании сложных полупроводниковых веществ принадлежит Н.А.Горюновой с сотрудниками, которая не только указала на условия образования тройных полупроводниковых фаз, но и предсказала перспективность полупроводниковых соединений типа  $A^2B^4C_2^5$ . Н.А.Горюнова исходила из аналогии в кристаллической структуре соединений  $A^3B^5$  и соединений  $A^2B^4C_2^5$ , которая сказывается на зонной структуре, а, следовательно, и на физических свойствах. В то же время, как неоднократно подчеркивала Н.А.Горюнова, усложнение состава при переходе от  $A^3B^5$  к  $A^2B^4C_2^5$  приводит к появлению в тройных соединениях ряда особенностей, которые не наблюдаются в их бинарных аналогах:

- а/ явление разупорядочения;
- б/ усложнение зонной структуры;
- в/ анизотропия физических свойств.

Сравнение энергетических спектров веществ при переходе от алмаза к сфалериту и халькопириту показало, что характер основных разрешенных переходов в центре зоны Бриллюэна изменяется. Перестройка зоны Бриллюэна при переходе от сфалерита к халькопириту приводит к тому, что некоторым непрямым переходам в сфалерите будут отвечать прямые переходы в халькопирите. Следовательно, для соединений  $A^2B^4C_2^5$  в большем числе случаев, чем для соединений  $A^3B^5$ , вероятны прямые переходы в точке  $\vec{k} = 0$  зоны Бриллюэна.

В веществах этого типа наблюдалась генерация второй гармоники излучения рубинового лазера. Коэффициент нелинейной восприимчивости для некоторых из них превышает соответствующее значение для любого из известных в настоящее время нелинейных оптических материалов. Вероятным преимуществом тройных соединений этого типа, как нелинейных оптических материалов, может явиться их двулучепреломление, отсутствующее у соединений  $A^3B^5$  и являющееся необходимым для выполнения условий синхронизма.

Интересной особенностью многих соединений этого класса является существование их в виде двух модификаций с различными структурами халькопирит-сфалерит, а также способность некоторых из них существовать как в кристаллическом, так и в стеклообразном состоянии.

Реферируемая диссертация посвящена разработке сравнительно простых и воспроизводимых методов получения и комплексному исследованию физических свойств монокристаллов одного из наименее изученных соединений этого класса  $CaSiP_2$ .

Диссертация состоит из введения, пяти глав и заключения.

В первой главе приводится обзор литературных данных по фосфидам типа  $A^2B^4P_2$ .

Изучение физических свойств тройных фосфидов начато сравнительно недавно /последние 5-6 лет/. Однако за этот короткий срок исследователи этих соединений показали их перспективность и возможность практического применения.

Так, например, монокристаллы  $ZnSiP_2$  обладают фоточувствительностью в видимой области спектра, на них наблюдался эффект Ганна. Соединение  $CdGeP_2$  исследователи получали в кристаллическом и стеклообразном состоянии. Монокристаллы  $CdGeP_2$  обладают сильно выраженными нелинейными свойствами. Соединение  $CdSnP_2$  послужило материалом для создания полупроводникового квантового генератора. На некоторых соединениях  $A^2B^4P_2$  и их твердых растворах наблюдается эффект памяти.

На основании литературного обзора сделаны выводы.

1. Технологические трудности получения тройных фосфидов, связанные с большим давлением паров фосфора при температуре плавления, обуславливают то, что эти соединения изучены недостаточно.

2. Исследование некоторых полупроводниковых фосфидов типа  $A^2B^4P_2$  /  $ZnSiP_2$ ,  $CdGeP_2$  / показало, что они являются самокомпенсированными полупроводниками с глубоко лежащими уровнями. На основании теоретических предположений, разработанных Роузом, Бьюбом, В.Е.Лашкаревым, С.М.Рывкиным, такие полупроводники должны обладать фоточувствительностью, сравнимой с  $A^3B^5$  и  $A^2B^6$ . Однако фотоэлектрические свойства  $A^2B^4P_2$  исследованы крайне недостаточно. Полупроводниковое соединение  $CdSiP_2$  практически не исследовано.

3. Теоретически рассчитана зонная структура  $A^2B^4P_2$  /В.А.Чалдышев с сотрудниками и Ф.М.Гашимзаде/. На ряде соединений проведены оптические исследования, однако не

все экспериментаторы привлекают теоретические расчеты к интерпретации экспериментальных результатов.

Анализ литературных данных приводит к постановке задач диссертации. В качестве объекта изучения выбрано соединение  $\text{CdSiP}_2$ , исследование которого предполагает следующие задачи:

1. Разработать сравнительно простые и воспроизводимые методы получения монокристаллов  $\text{CdSiP}_2$ .

2. Исследовать оптические свойства этого соединения с целью сопоставления экспериментальных и теоретических данных зонной структуры и выяснения характера междузонных переходов.

3. Исследовать люминесцентные, электрические и фотоэлектрические свойства монокристаллов  $\text{CdSiP}_2$ .

4. На основании проведенных исследований определить возможности практического применения соединения  $\text{CdSiP}_2$ .

Вторая глава посвящена разработке методов получения монокристаллов  $\text{CdSiP}_2$ .

Впервые соединение  $\text{CdSiP}_2$  было получено Гудменом в 1957 г. Однако интенсивное исследование монокристаллов  $\text{CdSiP}_2$  началось под руководством Н.А.Горюновой с 1964 г.

На первом этапе исследования нами были поставлены опыты по получению  $\text{CdSiP}_2$  из раствора-расплава в олове. Для оценки эффективности этого метода ставились опыты по получению  $\text{ZnSiP}_2$  из этого же растворителя. Выяснилось, что для получения монокристаллов  $\text{ZnSiP}_2$  этот растворитель более эффективен, чем для получения монокристаллов

$\text{CdSiP}_2$ , так как соединение  $\text{ZnSiP}_2$  более устойчиво к действию селективных травителей олова. Соединение  $\text{CdSiP}_2$  такие травители растворяют в значительном количестве. Основные недостатки получения монокристаллов  $\text{CdSiP}_2$  из раствора-расплава в олове сводятся к следующему:

1. Олово не является составным элементом  $\text{CdSiP}_2$  и загрязняет монокристаллы.

2. Существование тройного фосфида  $\text{CdSnP}_2$  не исключает возможности образования твердых растворов  $\text{CdSiP}_2 - \text{CdSnP}_2$ .

3. Кристаллы трудно отделяются от растворителя.

В дальнейшем были поставлены опыты по получению монокристаллов  $\text{CdSiP}_2$  из раствора элемента, входящего в состав соединения. Наиболее подходящим элементом, очевидно, является кадмий, использование которого исключает эти три недостатка. Отделение кристаллов от соединения осуществлялось путем вакуумной дистилляции кадмия.

Опыты производились в эвакуированных и отпаянных ампулах. Получение монокристаллов осуществлялось путем медленного охлаждения раствора-расплава, нагретого выше температуры ликвидуса. При этом получались небольшие кристаллы  $4 \times 2 \times 0,5 \text{ мм}^3$ . При использовании подпитки раствора кремнием были получены значительно лучшие результаты. При этом средние размеры монокристаллов составляли  $8 \times 4 \times 0,5 \text{ мм}^3$ .

Для получения монокристаллов  $\text{CdSiP}_2$  был использован также метод химических транспортных реакций. Опыты производились в эвакуированных и отпаянных кварцевых ам-



цулах. В начальной стадии исследования транспортером служил иод. Однако химический транспорт  $\text{CdSiP}_2$  с использованием иода не является перспективным по двум причинам:

- а/ малая скорость переноса,
- б/ небольшие размеры кристаллов.

Опыты по переносу  $\text{CdSiP}_2$  с использованием хлоридов показали, что перенос  $\text{CdSiP}_2$  идет значительно быстрее /приблизительно в 5-10 раз/ и в то же время кристаллы получают более крупные и совершенные, чем в случае использования иода в качестве транспортера. Наиболее крупные кристаллы /  $8 \times 2 \times 0,5 \text{ мм}^3$  / были получены при использовании тетрахлорида кремния.

Опыты по газофазному синтезу  $\text{CdSiP}_2$  с использованием  $\text{SiCl}_4$  показали, что кристаллы в этом случае получаются значительно крупнее и совершеннее /  $8 \times 4 \times 0,5 \text{ мм}^3$  /, чем в случае газофазного переноса готового соединения. Кроме столбчатых, появлялись и пластинчатые кристаллы.

Чтобы убедиться в пригодности нашей методики получения монокристаллов не только  $\text{CdSiP}_2$ , но и других фосфидов методом газотранспортных реакций, были поставлены опыты по получению  $\text{CdGeP}_2$  с использованием тетрахлорида германия. Кристаллы получались призматические с правильной огранкой /  $4 \times 2 \times 2 \text{ мм}^3$  /, а также пластинчатые /  $8 \times 6 \times 2 \text{ мм}^3$  /.

Третья глава посвящена изучению электрических и фотоэлектрических свойств  $\text{CdSiP}_2$ . В ней представлены результаты исследований, выполненных на монокристаллах  $\text{CdSiP}_2$ , полученных различными методами.

Все кристаллы  $\text{CdSiP}_2$  обладали электронным типом проводимости.

Кристаллы, полученные из раствора-расплава в кадмии, обладали темновой электропроводностью  $\bar{\sigma}_T = 0,1-1 \text{ См/м}$ ; концентрация электронов составляла  $n = 10^{20} - 10^{21} \text{ м}^{-3}$ ; кристаллы, полученные газотранспортными методами, были более высокоомными:  $\bar{\sigma}_T = 10^{-4} - 10^{-2} \text{ См/м}$ ,  $n = 10^{17} - 10^{19} \text{ м}^{-3}$  при комнатной температуре. Холловская подвижность электронов лежала в пределах  $1-1,5 \cdot 10^{-2} \text{ м}^2/(\text{В} \cdot \text{с})$  для различных кристаллов при комнатной температуре. В области температур 120 - 400 К подвижность носителей заряда меняется слабо. В области низких температур /ниже 120 К/ подвижность электронов пропорциональна  $T^{3/2}$ , выше 400 К -  $T^{-3/2}$ .

Высказано предположение, что при низких температурах рассеяние преобладает на ионах примеси, при высоких - на акустических колебаниях решетки.

Изучались стационарные зависимости фототока  $\text{CdSiP}_2$ : спектральное распределение фототока, спектральное распределение оптического гашения фототока, люкс-амперные характеристики, температурная зависимость фототока при различных уровнях возбуждения. Кинетика фототока исследовалась с помощью слабых, добавочных к подсветке коротких импульсов света, длительностью  $5 \cdot 10^{-6} \text{ с}$ , чтобы исключить влияние уровней прилипания.

Все кристаллы были фоточувствительными при 110 К. Кратность увеличения проводимости при возбуждении белым светом освещенностью  $10^3 \text{ лк}$  достигала  $10^5 - 10^6$ . При 300 К

монокристаллы, полученные из раствора-расплава в кадмии, были фоточувствительными. Кратность увеличения проводимости при освещенности  $10^9$ лк достигала  $10^2 - 10^3$ . Монокристаллы, полученные газотранспортными методами, были слабофоточувствительными при комнатной температуре.

Проведенные исследования стационарных и кинетических характеристик свидетельствуют о том, что в кристаллах в рекомбинации принимают участие три типа центров, обозначенные как  $v$ -,  $g$ - и  $m$ -центры. Эти центры, в частности, имеют резко различные сечения захвата электронов, причем  $S_{nv} \gg S_{ng}, S_{nm}$ . В этом случае  $g$ - или  $m$ -центры обуславливают большое время жизни электронов  $\tau_n$ , т.е. являются центрами чувствительности.

Ситуация, которая реализуется в кристаллах  $CdSiP_2$ , такова. Во всех кристаллах присутствуют  $m$ -центры, расположенные на энергетическом расстоянии от валентной зоны, равном 0,4 эВ, а также  $v$ -центры.  $m$ -центры определяют фоточувствительность образцов при температурах меньших 200 К. Кристаллы, полученные из раствора-расплава в кадмии, дополнительно имеют  $g$ -центры, расположенные на энергетическом расстоянии от валентной зоны, равном 0,8 эВ. Эти центры контролируют рекомбинацию при комнатной и выше температурах, когда  $m$ -центры полностью заполнены электронами в результате термического обмена с  $v$ -зоной.

Слабое заполнение  $m$ - и  $g$ -центров в темноте дырками и большие величины сечений захвата дырок указывают на то, что эти центры являются акцепторами, компенсированными в фоточувствительных кристаллах.

Энергетическую глубину залегания и тип  $v$ -центров установить не удалось. Вероятнее всего они являются некомпенсированными донорными уровнями и расположены выше  $r$ -центров.

В четвертой главе приводятся результаты исследования прилипания основных носителей в монокристаллах  $CdSiP_2$   $n$ -типа.

Наряду с термическим гашением фототока, которое проявляется в кристаллах в интервале температур 150-200 К, наблюдается возрастание фототока выше 200 К. Установлено, что возрастание фототока с нагреванием /активация/ связано с термическим опустошением неравновесно заполненных центров прилипания основных носителей, что ведет к возрастанию времени жизни их. Используя методы, основанные на анализе температурных зависимостей фототока, снятых при различных уровнях возбуждения, определены параметры центров прилипания: энергетическое расстояние от дна зоны проводимости  $E_{ct} = 0,36-0,4$  эВ и концентрация  $N_t = 10^{19} - 10^{20} \text{ м}^{-3}$  в различных кристаллах. Рассмотрены особенности термического гашения фототока в присутствии прилипания носителей. Предложены простые кинетические методы определения параметров центров прилипания. Показано, что в кристаллах присутствуют медленные уровни прилипания со временем обмена электронов с  $s$ -зоной, значительно превышающим время рекомбинации электронов.

Уровни прилипания являются компенсированными донорными уровнями.

Полученные результаты сравниваются с результатами исследования термостимулированного тока.

П я т а я г л а в а посвящена исследованию фотолюминесценции и некоторых оптических свойств  $\text{CaSiP}_2$ .

Изучение фотолюминесценции монокристаллов  $\text{CaSiP}_2$  производилось совместно с исследованиями фотопроводимости с целью выяснения механизмов фотолюминесценции и определения некоторых параметров центров свечения. Снимались спектральные и температурные характеристики интенсивности люминесценции.

При температуре 80 К во всех кристаллах наблюдаются две полосы люминесценции с максимумами  $h\nu_1 = 1,18$  эВ и  $h\nu_2 = 1,55$  эВ. При комнатной температуре фотолюминесценция присутствовала только в кристаллах, полученных из раствора-расплава в кадмии, с максимумом  $h\nu_1 = 1,21$  эВ. Полоса с максимумом  $h\nu_2$  гасится в области температур  $150 \leq T \leq 250$  К. Полоса с максимумом  $h\nu_1$  гасится при более высоких температурах.

По температурной зависимости характеристики гашения люминесценции определено энергетическое расстояние центров свечения от валентной зоны:  $E_1 = 0,8$  эВ,  $E_2 = 0,4$  эВ. Эти данные позволяют считать, что полосы люминесценции обуславливаются излучательным механизмом рекомбинации электронов на  $\Gamma$ -полоса 1/ и  $\pi$ -полоса 2/ центрах.

Спектральное распределение коэффициента поглощения в области края фундаментальной полосы поглощения при различных температурах /77-450 К/ указывает на то, что между-

зонные переходы электронов в минимальном зазоре между валентной зоной и зоной проводимости осуществляются непрямыми переходами с участием фонона.

Ширина запрещенной зоны имеет значение  $E_g = 2,08 \pm 0,02$  эВ, термический коэффициент смещения ширины запрещенной зоны  $-dE_g/dT = -3,5 \pm 0,5 \cdot 10^{-4}$  эВ/К, энергия фонона  $E_{\phi} = 0,05 \pm 0,012$  эВ.

С целью выяснения зонной структуры исследован спектр отражения  $\text{CdSiP}_2$  в области фундаментальной полосы поглощения /1,4 - 5,6 эВ/. Проведено сопоставление экспериментальных данных с теоретическими расчетами зонной структуры  $\text{CdSiP}_2$ , выполненными В.А.Чалдышевым с сотрудуниками. Особенности спектров отражения кристаллов  $\text{CdSiP}_2$  связывали с прямыми переходами в симметричных точках  $\Gamma$ , N, P и T зоны Бриллюэна халькопирита.

В заключении приводятся основные результаты и выводы проделанной работы.

#### Основные результаты и выводы

I. Разработана технология получения монокристаллов  $\text{CdSiP}_2$  из раствора-расплава в кадмии и с помощью химических транспортных реакций с использованием галогенидов в качестве транспортера. Показано, что наиболее перспективными методами получения монокристаллов  $\text{CdSiP}_2$  являются:

а/ растворо-расплавный в кадмии с использованием подпитки раствора кремнием ;

б/ газофазный синтез из отдельных компонентов с использованием тетраоксида кремния.

2. Впервые исследованы удельная электропроводность и эффект Холла в широком интервале температур /77-900 К/. Выдвинуто предположение о преобладающем механизме рассеяния носителей заряда. Определены энергии активации донорных примесей.

3. Впервые исследованы стационарные и кинетические характеристики фототока монокристаллов  $\text{CaSiP}_2$  в широком интервале температур и уровней возбуждения. Определены параметры центров рекомбинации и прилипания, энергетические глубины залегания центров от валентной зоны и зоны проводимости, концентрации центров, сечения захвата электронов и дырок на центры, сечения захвата ИК - фотонов, возбуждающих электроны на незаполненные центры.

Различие в фотоэлектрических свойствах монокристаллов  $\text{CaSiP}_2$ , полученных равными методами, позволяет сделать предположение, что г-центры /акцепторы/ обусловлены дефектами кристаллической решетки, вызванными внедрением атомов кадмия.

Показано большое сходство в явлениях, наблюдаемых в соединении  $\text{CaSiP}_2$  и соединениях типа  $\text{A}^3\text{B}^5$  и  $\text{A}^2\text{B}^6$ .

4. Исследования фотолуминесценции монокристаллов  $\text{CaSiP}_2$  подтверждают наличие двух типов центров свечения м - и г-, являющихся одновременно центрами чувствительности, т.е. определяющих фототок. На эти центры, по-видимому, одновалентные акцепторы, происходит излучательный захват фотоэлектронов, в результате чего проявляются поло-

сы люминесценции.

5. Впервые исследован край оптического поглощения в области фундаментальной полосы поглощения. Показано, что электронные переходы в минимальном заворе между валентной зоной и зоной проводимости осуществляются непрямыми разрешенными переходами с участием фонона. Определена ширина запрещенной зоны, температурный коэффициент смещения ширины запрещенной зоны, энергия фонона.

6. Впервые исследован спектр отражения соединения  $\text{CdSiP}_2$  в области фундаментальной полосы поглощения. Произведена интерпретация характерных пиков и точек перегиба на кривых спектра. Проведено сопоставление экспериментальных данных с теоретическими расчетами, выполненными В.А. Чалдышевым с сотрудниками. Экспериментальные данные подтверждают теоретические расчеты.

7. Высокая фоточувствительность монокристаллов  $\text{CdSiP}_2$  делает возможным применение их в технике в качестве фоторезисторов, использующих как собственную, так и примесную фотопроводимость.

Реферируемая работа изложена на 154 страницах машинописного текста, включая 48 рисунков и 11 таблиц. Список литературы содержит 140 названий отечественных и зарубежных работ.

Основные результаты исследований доложены на XXIV научной конференции ЛИСИ /Ленинград, 1966 г./, на научных семинарах лаборатории физико-химических свойств полупроводников ФТИ им.А.Ф.Иоффе АН СССР /Ленинград, 1965-1966 г.г./, на отчетно-научной конференции кафедр Киевского государственного педагогического института им.А.М.Горького за



1969 год /Киев, 1970 г./, на VI научно-технической конференции Кишиневского политехнического института им.С.Лаво /Кишинев, 1970 г./, на научных семинарах отраслевой лаборатории полупроводников Киевского государственного педагогического института им.А.М.Горького /Киев, 1967-1971 г.г./, на VI научно-технической конференции Киевского высшего военного инженерного дважды Краснознаменного училища связи им. М.И.Калинина, посвященной XXIV съезду КПСС, Киев, 1971 г./, на Всесоюзном совещании "Физико-химические и физические свойства полупроводников типа  $A^2B^4C_2^5$  и  $A^2B_2^5C_4^6$ " /Кишинев, 26-27 мая 1971 г./, а также опубликованы в работах:

1. О.Г.Бычков, Н.О.Горонова, Ф.П.Кесаманли, В.К.Митюрков, Ю.В.Рудь, С.В.Слободчиков. Электричні та фотоелектричні властивості  $ZnSiP_2$ . УФЖ, 10, 867-871, 1965.
2. А.Г.Бычков, Р.Л.Плечко, Ю.А.Валов. О новом тройном полупроводниковом соединении  $CaSiP_2$ . Доклады к 24 научной конференции ЛИСИ, сб. "ФИЗИКА", с.27-28, Ленинград, 1966.
3. А.Г.Бычков, Р.Л.Плечко, Ю.А.Валов, Н.А.Горонова. Некоторые физические свойства полупроводникового соединения  $CaSiP_2$ . Изв.АН СССР, серия неорганические материалы, 2, № 11, 2073-2079, 1966.
4. И.И.Тычина, В.Г.Федотов, В.К.Митюрков, В.П.Чернявский, А.Г.Бычков. Универсальная установка для синтеза и кристаллизації полупроводниковых веществ. ПТЭ, 2, 188-191, 1967.

5. Ю.М.Алтайский, А.Г.Бычков, И.И.Тычина. Исследование края оптического поглощения  $\text{CaSiP}_2$ . Материалы докладов VI научно-технической конференции Кишиневского политехнического института им.С.Лаво, с.174, Кишинев, 1970.
6. А.И.Федоров, А.Г.Бычков, И.И.Тычина. Выращивание кристаллов  $\text{CdGeP}_2$  газотранспортным методом и некоторые их свойства. УДЖ, 15, № 9, 1568-1569, 1970.
7. А.В.Любченко, А.Г.Бычков, И.И.Тычина, И.В.Потыкевич. Рекомбинация носителей в монокристаллах  $\text{CaSiP}_2$  n-типа. ФТП, 5, в.8, 1676, 1971.
8. А.Г.Бычков, А.С.Поплавной, В.П.Радзивиц, И.И.Тычина, В.Е.Шаренко. Оптические свойства и зонная структура  $\text{CaSiP}_2$ . ФТП, 5, в.11, 2197-2200, 1971.

БФ 23079. 22.XI-71 г. Тир. 150. Зак.

---

Книжная типография № 5.